

DD Uni Bond D ist ein mit Nanopartikeln verstärktes dualhärtendes Self-Etch-Bond zur Herstellung eines dauerhaften, randspaltfreien Verbundes zwischen Zahnhartsubstanz und licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungs-/Befestigungsmaterial. Dieses selbstständige Adhäsiv besteht aus 2 Komponenten. DD Uni Bond D erreicht ohne separates Ätzen der Zahnsubstanz die gleichen Haftegenschaften wie Total-Etch-Präparate. DD Uni Bond D toleriert Restfeuchtigkeit.

DD Uni Bond D ist universell bei allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Composites, Compromers und ORMOCEERen einsetzbar.

Indikationen:

- Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten
- Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite-/Compomer-/ORMOCER-Basis
- Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen
- Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden/selbsthärtenden Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen

Kontraindikationen:

DD Uni Bond D enthält organische Säuren, Methacrylate und BHT. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von DD Uni Bond D ist auf die Anwendung zu verzichten.

Patientenzielgruppe:

DD Uni Bond D kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale:

Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen.

Anwender:

Die Anwendung von DD Uni Bond D erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Anwendung:**1. Trockenlegung**

Aufgrund der anschließenden Applikation des Füllungsmaterials ist eine Trockenlegung des Arbeitsfeldes erforderlich. Jegliche Kontamination der Kavität mit Blut oder Speichel ist zu vermeiden. Kofferdam wird empfohlen.

2. Präparation

Kavität nach den Prinzipien der adhäsiven Füllungstechnik präparieren. Kavität mit Wasser reinigen. Überschüssiges Wasser mit einem sanften Luftstrom verblasen. Dentin nicht zu stark trocken. Ziel ist eine leicht feuchte Kavitätenoberfläche. Wenn nicht präpariert wurde (z.B. zervikaler Defekt), Oberfläche gründlich reinigen und den Schmelzrand mit einem Finierdiamant anlaufen. Pulpalnabe Bereiche durch eine geeignete Unterfüllung auf Calciumhydroxid-Basis schützen.

3. Mischen

Vor der Anwendung Material auf Raumtemperatur bringen. DD Uni Bond D ist dualhärtend und muss deshalb sofort nach dem Anmischen weiterverarbeitet werden.

Bei Verwendung der Flasche:

1 Tropfen Liquid 1 und 1 Tropfen Liquid 2 auf einer Mischpalette mit einem Einwegpinsel ca. 2 s gründlich mischen (ergibt selbstständiges Adhäsiv).

4. DD Uni Bond D anwenden

Das Adhäsiv in nicht zu dünner Schicht auf Schmelz/Dentin auftragen und 20 s in die Zahnsubstanz einmassieren. Hinweis: Das angemischte Bonding ist lichthärtend, daher ist eine zu intensive Umgebungslichtexposition zu vermeiden. Die OP-Leuchte während der Applikation abdimmten.

5. Trocken

Adhäsivschicht mit Luftbläser mind. 5 s trocknen.

6. Polymerisieren**6.1. Direkte Restauration****Lichthärtende, selbst- und dualhärtende Materialien**

Bei Verwendung von lichthärtenden, selbst- oder dualhärtenden Füllungsmaterialien muss die Bondingschicht 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder LED-Lampe) polymerisiert werden.

6.2. Indirekte Restauration**Lichthärtende Befestigungscomposites**

Bei Verwendung von lichthärtenden Befestigungsmaterialien muss die Bondingschicht 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder LED-Lampe) polymerisiert werden.

Selbst- oder dualhärtende Befestigungsmaterialien

Bei Verwendung von dual-/selbsthärtenden Befestigungsmaterialien stellt DD Uni Bond D auch ohne Lichthärtung einen guten Haftverbund her. Optional kann zusätzlich eine Lichthärtung für 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder LED-Lampe) erfolgen.

Befestigung von Wurzelstiften

1. Für die Befestigung von Wurzelstiften wird das angemischte DD Uni Bond D (Liquid 1 und 2) mit einem Applikator in den Wurzelkanal und auf die okklusale Oberfläche des Stumpfes 20 s einmassiert. Lösungsmittel mit ölfreier Luft 5 s verblasen. Eventuelle Materialüberschüsse durch Abtpfen mit einem saugfähigen Papierstreifen entfernen. Die Bondingschicht nicht lichthärtigen.
2. Den nach Herstellerangaben vorbereiteten Wurzelstift mit einem geeigneten Befestigungsmaterial, unter Erzielung leichter Zementüberschüsse in den Wurzelkanal einbringen.
3. Zur Fixierung des Wurzelstiftes und zur Aushärtung des okklusal aufgebrachten DD Uni Bond D min. 40 s lichthärtigen.

7. Hinweis beim Befestigen von Marylandbrücken

Beim Befestigen von Marylandbrücken muss bei Verwendung von DD Uni Bond D der Schmelz vor dem Auftragen des Bondings durch Aufrauen oder Ätzen mit Phosphorsäuregel konditioniert werden. Selbstständige Bondmaterialien sind auf unpräpariertem Schmelz weniger wirksam. Eine Überapplikation von Bondmaterial auf ungeschliffenem und nicht abgeschlängtem Schmelz kann zu Randverfärbung führen. Für optimale Hafergebnisse mit DD Uni Bond D sollte der Schmelz in Klasse III, IV, V und bei Diastemaverschlüssen im Voraus präpariert werden.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:

- Phenolische Substanzen, insbesondere eugenol- und thymolhaltige Präparate führen zu Aushärtungsstörungen von DD Uni Bond D. Die Verwendung von Zinkoxid-Eugenol-Zementen oder anderen eugenolhaltigen Werkstoffen in Verbindung mit DD Uni Bond D ist daher zu vermeiden.
- Kontakt mit der Mundschleimhaut vermeiden. Die Mundschleimhaut kann sich bei Kontakt mit DD Uni Bond D wegen der Koagulation von Proteinen weißlich verfärbten. Dabei handelt es sich um eine reversible Erscheinung, die innerhalb von wenigen Tagen abklängt.
- Bei Augenkontakt gut mit Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen.

Zusammensetzung (nach absteigendem Gehalt):

Methacrylatphosphorsäureester, Ethanol, Wasser, BisGMA, HEMA, TEGDMA, TMPTMA, Initiatoren, Stabilisatoren.
Lagerung:
DD Uni Bond D-Flaschen nach Gebrauch fest verschließen. Stehend lagern, um Rückläufen der Flüssigkeit zu gewährleisten. Lagerung bei 4 °C - 23 °C. DD Uni Bond D nicht direktem Sonnenlicht oder der OP-Leuchte aussetzen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Entsorgung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.
Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit DD Uni Bond D aufgetreten sind oder hätten auftreten können, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.
Hinweis:
Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für DD Uni Bond D sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

EN ENGLISH**Instructions for use**

MD EU Medical device

Product description:

DD Uni Bond D is a dual-curing, self-curing bond reinforced with nano-particles for creating a durable bond between tooth substance and light-, self- and dual-curing restoratives without marginal leakage. This all-in-one adhesive consists of 2 components, which eliminates the need for a separate etching step yet still achieves the same adhesive properties as total-etch bonds. DD Uni Bond D tolerates residual moisture and can be used universally with all light-curing, self-curing and dual-curing composites, compomers and ORMOCEERs.

Indications:

- Direct self-curing or dual-curing composite restorations and core build-ups
- Direct light-curing composite/compomer/ORMOCER-based restorations
- Fixing of root pins/posts with dual-curing or self-curing composite cements
- Indirect restorations; when using dual-curing/self-curing composite cements for bonding of inlays, onlays, crowns and bridges

Contraindications:

DD Uni Bond D contains organic acids, methacrylates and BHT. DD Uni Bond D should therefore not be used in patients with a known hypersensitivity (allergy) to these ingredients.

Patient target group:

DD Uni Bond D is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.

Performance features:

The product's performance features satisfy the requirements of the intended use and the relevant product standards.

User:

DD Uni Bond D should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Use:**1. Creating a dry working field**

A dry working field is essential due to the subsequent application of the restorative. Avoid contamination with blood or saliva. Use of a rubber dam is recommended.

2. Preparation

Prepare the cavity according to the principles of the adhesive restoration technique. Rinse cavity thoroughly with water. Remove excess moisture with a fair air jet. Do not overdry dentine. The surface of the cavity should remain slightly moist. If the tooth has not been prepared (e.g. cervical defect) the surface must be thoroughly cleaned and the enamel margin roughened with a finishing diamond. Areas in close proximity of the pulp should be protected with a suitable calcium hydroxide-based liner.

3. Mixing

Bring material to room temperature before use.

DD Uni Bond D is dual-curing and therefore must be applied immediately after mixing.

When using the bottled version:

Mix 1 drop of Liquid 1 and 1 drop of Liquid 2 on a mixing palette with a disposable brush for approximately 2 s (produces a self-etching adhesive).

4. DD Uni Bond D application

Apply the adhesive in a layer of medium thickness to the enamel/dentine and rub into the tooth surface for 20 s. Please note: The mixed bond is light-curing, thus should not be exposed to intensive ambient light. The operating light should be dimmed during application.

5. Drying

Let the adhesive layer for at least 5 s with an air syringe.

6. Polymerisation**6.1. Direct restoration****Light-curing, self-curing and dual-curing materials**

The bonding layer must be polymerised with blue light (halogen or LED lights) for 10 s when using light-curing, self-curing and dual-curing restoratives.

6.2. Indirect restoration**Light-curing luting composites**

The bonding layer must be polymerised with blue light (halogen or LED lights) for 10 s when using light-curing luting materials.

Self-curing or dual-curing luting materials

When using dual-curing or self-curing luting materials, DD Uni Bond D also provides excellent adhesion without light-curing. DD Uni Bond D can also be light-cured for 10 s with blue light (halogen or LED lights) as an optional step.

Luting of root pins

1. Massage the mixed DD Uni Bond D (liquid 1 and 2) into the occlusal surface of the core and into the root canal for 20 s with an applicator.

Disperse solvent with an oil-free air-jet for 5 s. Remove excess material by dabbing it off with an absorbent strip of paper. Do not light-cure the bonding layer.

2. Having prepared the root post in accordance with the manufacturer's instructions, insert it into the root canal using a suitable luting material. The aim is to obtain a slight excess of cement.

3. Light-cure for at least 40 s to fix the root post and cure the DD Uni Bond D applied to the occlusal surface.

7. Advice on luting Maryland Bridges

For luting Maryland bridges, the enamel must either be roughened or conditioned with a phosphoric acid etching gel before applying DD Uni Bond D. Self-etching bonding materials are less effective on unprepared enamel. Overapplication of bonding material to enamel that has not been ground or bevelled can lead to margin discoloration. For optimal adhesion results with DD Uni Bond D, the enamel should be prepared in advance in class III, IV, V cavities and for diastema closures.

Warnings, precautionary measures:

- Phenolic substances, especially preparations containing eugenol or thymol, inhibit the curing of DD Uni Bond D. Therefore, do not use zinc oxide eugenol cements or other eugenol-containing substances in combination with DD Uni Bond D.
- Avoid contact with the oral mucosa. Contact of the oral mucosa with DD Uni Bond D may result in a whitish discolouration caused by the coagulation of proteins. This is a reversible occurrence that subsides within a few days.
- In case of eye contact, rinse well with plenty of water and consult an ophthalmologist.
- Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Constituents (in descending order according to content):

Methacrylate phlorophic acid ester, ethanol, water, BisGMA, HEMA, TEGDMA, TMPTMA, initiators, stabilizers

Storage:

Tightly close DD Uni Bond D bottles after use. Store in an upright position to guarantee flow-back of the liquid. Storage at 4°C-23°C. Do not expose DD Uni Bond D to direct sunlight or the chairlight. Do not use after the expiry date.

Disposal:

Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's health condition and a serious risk to public health that arise or could have arisen in association with the use of DD Uni Bond D must be reported to the manufacturer and the responsible authority.

User:

DD Uni Bond D should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Note:

The Summary of Safety and Clinical Performance of DD Uni Bond D can be found in the European database on medical devices (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

FR FRANÇAIS**Mode d'emploi**

MD UE Dispositif médical

Description du produit :

DD Uni Bond D est un bonding automordançant à durcissement dual, renforcé aux nanoparticules, pour obtenir une adhésion durable, sans hiatus, entre les tissus dentaires et les matériaux d'obturation/de collage à durcissement photo, auto ou dual.

3. Pour la fixation du pivot radiculaire et pour le durcissement de DD Uni Bond D, appliquée du côté occlusal, photopolymériser pendant 40 s au minimum.**7. Indication pour le collage de bridges Maryland**

a 4 °C – 23 °C. Non esporre DD Uni Bond D alla luce diretta del sole o alla lampada operatoria. Non utilizzare dopo che è stata superata la data di scadenza.

Smaltimento:

Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obbligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica che si sono verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con DD Uni Bond D devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente.

Nota:

Rosconti sommari sulla sicurezza e le prestazioni cliniche di DD Uni Bond D sono disponibili nella banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

ES ESPAÑOL

Instrucciones de uso

[MD] UE Dispositivo médico

Descripción del producto:

DD Uni Bond D es un adhesivo de autograbado reforzado con nano-partículas para una adhesión duradera y sin fugas marginales entre la sustancia dentaria dura y el material de obturación/fijación fotopolimerizable, autopolimerizable o de curado dual. Este adhesivo de autograbado consiste de 2 componentes. DD Uni Bond D consigue, sin grabar por separado la sustancia dentaria, las mismas propiedades de adhesión que preparados de grabado total. DD Uni Bond D tolera la humedad remanente.

DD Uni Bond D es universal, pudiendo ser utilizado con cualquier composite, compómero u ORMCER fotopolimerizable, autopolimerizable o de curado dual.

Indicaciones:

- Restauraciones directas de composite autopolimerizables o curado dual y restauraciones de muelas
- Restauraciones directas fotopolimerizables a base de composite/compómeros/ORMCERs
- Fijación de pernos radiculares con cementos de composite autopolimerizables y curado dual
- Restauraciones indirectas; al utilizar cementos de composite de curado dual/autopolimerizables para fijar inlays, onlays, coronas y puentes

Contraindicaciones:

DD Uni Bond D contiene ácidos orgánicos, metacrilatos y BHT. En caso de que exista alguna hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar DD Uni Bond D.

Pacientes destinatarios:

DD Uni Bond D puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Características:

Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las normas de producto pertinentes.

Usuario:

La aplicación de DD Uni Bond D debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología.

Uso:

1. Secado

Debido a la posterior aplicación del material de obturación fotopolimerizable, es necesario secar la superficie a trabajar. Evitese toda contaminación de la cavidad con sangre o saliva. Se recomienda el uso de un dique de goma.

2. Preparación

Preparar la cavidad según los principios de la técnica de obturación adhesiva. Limpiar la cavidad con agua. Repartir agua excedente con un chorro de aire ligero. Atender a que la dentina no esté demasiado seca. La superficie de la cavidad debe estar ligeramente húmeda. Si el diente no ha sido preparado (p. ej. defecto cervical), limpiar esmeradamente la superficie y aspirar el borde de esmalte con una piedra de diamante de terminación. Proteger las áreas próximas a la pulpa con un relleno de base que esté basado en hidróxido de calcio.

3. Mezcla

Lleve el material a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

DD Uni Bond D es de curado dual y, por eso, tiene que ser trabajado inmediatamente después de la mezcla.

Al utilizar el frasco:

Mezclar esmeradamente, aprox. 2 s, 1 gota del líquido 1 y 1 gota del líquido 2 en una paleta de mezcla con un Pincel desecharable (da como resultado un adhesivo autograbable).

4. Aplicar DD Uni Bond D

Aplicar el adhesivo en una capa no demasiada fina en esmalte y dentina y frotar durante 20 s en la sustancia dentaria.

Indicación: El bonding mezclado es fotopolimerizable, por eso se debe evitar una exposición a la luz ambiental muy intensiva. La luz operatoria debería ser amortiguada durante la aplicación.

5. Secado

Secar por lo menos 5 s la capa del adhesivo con un soplador de aire.

6. Fotopolimerización

6.1 Restauración directa

Materiales fotopolimerizables, de curado dual y autopolimerizables

Al utilizar materiales de restauración fotopolimerizables, de curado dual o autopolimerizables, se tiene que polimerizar 10 s la capa adhesiva con luz azul (lámpara halógena o LED).

6.2 Restauración indirecta

Composites de fijación fotopolimerizables

Al utilizar materiales de fijación fotopolimerizables, se tiene que polimerizar 10 s la capa adhesiva con luz azul (lámpara halógena o LED).

Materiales de fijación autopolimerizables o de curado dual

Al utilizar materiales de fijación autopolimerizables/de curado dual, DD Uni Bond D también provee una adhesión excelente sin fotopolimerización.

Como un paso opcional también se puede fotopolimerizar adicionalmente 10 s con luz azul (lámpara halógena o LED).

Fijación de pernos radiculares

1. Para la fijación de pernos radiculares se frota 20 s el DD Uni Bond D mezclando (líquido 1 y 2) con un aplicador en el canal radicular y en la superficie occlusal del muelón. Dispersion uno 5 s el disolvete con aire sin aceite. Eliminar eventuales excedentes de material empañando con una tira de papel absorbente. No foto-polimerizar la capa adhesiva.

2. Después de haber preparado el poste radicular de acuerdo a las instrucciones del fabricante, insertarlo en el conducto radicular usando un material de fijación apropiado. El objetivo es obtener un ligero exceso del cemento en el conducto radicular.

3. Fotopolimerizar por lo menos 40 s para fijar el poste radicular y curar el DD Uni Bond D aplicado en la superficie occlusal.

7. Indicaciones en cuanto a la fijación de puentes Maryland

Para fijar puentes Maryland, el esmalte tiene que ser esmerizado o acondicionado con gel grabador fosfóricoácido antes de aplicar el DD Uni Bond D.

Materiales adhesivos de autograbado son menos efectivos en esmalte no preparado. Una sobre-aplicación del material adhesivo en esmalte no desgastado y esmalte no rebajado en bisel puede llevar a cabo decoloraciones marginales.

Para resultados de adhesión óptimos con DD Uni Bond D se debería preparar también de antemano el esmalte en las clases III, IV, V y en cierres diastema.

Indicaciones, medidas de prevención:

- Sustancias fenílicas, especialmente preparados que contengan eugenol y tímol, alteran el endurecimiento de DD Uni Bond D. Se debe evitar, por eso, el uso de cementos de óxido de cinc eugenol u otros materiales a base de eugenol en combinación con DD Uni Bond D.

- Evite el contacto con la mucosa oral. Debido a la coagulación de proteínas, la mucosa oral puede teñirse de color blanquecino al entrar en contacto con DD Uni Bond D. Esta coloración es reversible y desaparece al cabo de unos días.

- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

- Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los fines de aplicación previstos.

Composición (según contenido en orden descendente):

Éster de ácido fosfórico de metacrilato, etanol, agua, BisGMA, HEMA, TEGDMA, TMPTMA, iniciadores, estabilizadores.

Almacenamiento:

Cerrar bien los frascos de DD Uni Bond D después de su uso. Conservar en posición vertical para garantizar que el líquido se refluja. Almacenamiento a 4 °C – 23 °C. No exponer DD Uni Bond D a la directa luz del sol o a la lámpara de operaciones. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad.

Gestión de desechos:

Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligación de notificación:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan producirse en relación con DD Uni Bond D, deben notificarse al fabricante y a las autoridades competentes.

Advertencia:

Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico del DD Uni Bond D están disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

NL NEDERLANDS / VLAAMS

Gebruiksaanwijzing

[MD] EU Medisch hulpmiddel

Beschrijving van het hulpmiddel:

DD Uni Bond D is een dualhardend, zelfsetzend bonding-systeem versterkt met nano-deeltjes voor het duurzaam hechten van tandsubstantiel aan licht-, chemisch- en dualhardende composieten zonder randlekage. Dit zelfsetzende composiet bestaat uit 2 componenten. DD Uni Bond D bereikt zonder het apart etzen van de tandsubstantiel gelijke hechtingseigenschappen als van een 'total' systeem.

DD Uni Bond D tolerert rest vochtigheid en kan universeel toegepast worden bij alle licht-, chemisch- en dual hardende composieten, compomeren en ORMCERen.

Indicaties:

- Directe chemisch- of dualhardende composiet restauraties en stompbouwen

- Directe licht hardende composiet/compomeer en ORMCER gebaseerde restauraties

- Bevestigen van wortelstiften met dual- of chemisch hardende composiet cementen

- Indirecte restauraties: met behulp van dual- of chemisch hardende composiet cementen voor het bevestigen van inlays, onlays, kronen en bruggen

Voor het appliceren van DD Uni Bond D dient het glazuur opgeruwd of geconditioneerd te worden met behulp van fosforzuur (ets-gel). Zelfsetzende bondingsystemen zijn minder succesvol op ongeprepareerde glazuur. Het aanbrengen van overtollig bondingmateriaal op glazuur waarbij niet opgeruwd is of een bevel aangebracht is kan voor randverkleuring zorgen. Voor optimale hechtingsresultaten met DD Uni Bond D moet het glazuur bij klasse III, IV en V en met diastema sluiting geprepareerd worden.

Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:

- Fenolische substanties, vooral eugenol- en thymohoudende preparaten leiden tot uithardingsverstorenissen van DD Uni Bond D. Het gebruik van zinkoxide-eugenol-cementen of andere eugenolhoudende materialen in combinatie met DD Uni Bond D dient daarom te worden vermeden.

- Vermijd contact met het mondslijmvlies. Het mondslijmvlies kan bij contact met DD Uni Bond D wegens de coagulatie van proteinen witter worden. Hier bij gaat het om een reversibel verschijnsel, dat binnen enkele dagen langzaam verdwijnt.

- In het geval van oogcontact grondig spoelen met water en een oogarts raadplegen.

Contra-indicaties:

DD Uni Bond D bevat organische zuren, methacrylaten en BHT. Bij bekende overgevoeligheden (allergieën) tegen deze bestanddelen van DD Uni Bond D moet van het gebruik worden afgezien.

Patiëntendoelgroep:

DD Uni Bond D kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

Prestatie-eigenschappen:

De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van het beoogde doel en de geldende productnormen.

Gebruiker:

DD Uni Bond D wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

Toepassing:

1. Droogleggen

Gezien het aansluitend appliceren van het vulmateriaal is het droogleggen van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of ander persoon en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met DD Uni Bond D zijn opgetreden of hadden kunnen optreden, moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

Opmerking:

Beknopte verslagen over veiligheid en klinische prestaties van DD Uni Bond D zijn opgeslagen in de Europese databank voor medische hulpmiddelen (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες χρήσης

[MD] EE Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Περιγραφή προϊόντος:

To DD Uni Bond D είναι ένας διπλού-πολυμερισμός, αυτό-αδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας ενισχυόμενος με νάνο-ωματίδια, για την δημιουργία δεσμού μεγάλης διάρκειας μεταξύ της οδοντικής ουσίας και των φώτο- αυτό- και διπλού- πολυμερισμού εμφρακτικών υλικών χωρίς μικροδιεύθυνση. Αυτή η άλα-σέ-ένα συγκολλήση αποτελείται από 2 συστατικά, γεγονός το οποίο αφαιρεί την ανάγκη για ξεχωριστή αδροποιώση, παράλληλα με άλλη επιπονήση για την επιτάχυνση της παρασκευής της πολυμερισμού.

2. Έχοντας προετοιμάσει τον ριζικό άξονα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εισχωρήστε τον σταύρωση της ριζικής κονιάκι για συγκάλληση ενθέτων, επενθέτων, στερανών και γεφυρών.

Ενδείξεις:

- άμεσες αποκαταστάσεις αύτο- ή διπλού- πολυμερισμού υλικών και αναστατώσεις κολοβώματος

- άμεσες αποκαταστάσεις φώτο- πολυμερισμού σύνθετων ρητινών/composers/ORMCERs

- συγκόλληση ριζικώ

Dental Direkt
DD Uni Bond D**NO NORSK****Bruksanvisning****[MD] EU Medisinsk utstyr****Produktbeskrivelse:**

DD Uni Bond D er en dual-herdende, selv-etsende bonding, forsterket med nanopartikler, som gir en varig bonding mellom tannsubstans og lysherdende-, selvherdende og dualherdende fyllingsmaterialer uten marginal lekkasje. Denne alt-i ett adhesiven består av 2 komponenter, som eliminerer behovet for separat etsing, samtidig som man oppnår de samme adhesiveskaper som total-etsing-bondinger.

DD Uni Bond D tolererer restfuktighet og kan brukes universelt med alle lys-, selv- og dualherdende kompositter, komporerer og ORMOCERer.

Indikasjoner:

- Direkte selvherdende eller dualherdende fyllingsmaterialer og konus-oppbyggende materialer
- Direkte lysherdende kompositter, komporerer og ORMOCER-baserte fyllingsmaterialer
- Sementering av rotstifter/posts med dualherdende eller selvherdende komposittsementer
- Indirekte restaureringer: med applikasjon av dualherdende/selvherdende komposittsementer for bonding of inlays, onlays, kroner og broer

Kontraindikasjoner:

DD Uni Bond D inneholder organiske syrer, methakrylater og BHT. DD Uni Bond D må ikke brukes ved kjent overømflintighet (allergier) overfor innholdsstoffene.

Pasientmålgruppe:

DD Uni Bond D kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke på alder eller kjonn.

Egenskaper:

Produkts egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante produktstandarder.

Bruker:

DD Uni Bond D skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

Anvendelse:**1. Tøring**

På grunn av den påfølgende applikasjon av fyllingsmateriale er det nødvendig med et tørt arbeidsområde.

2. Preparering

Preparer kaviteten etter vanlige prinsipper for adhesiv fyllingsteknikk. Spy kaviteten helt ren. Fjern overflodig fuktighet, men la dentinet være litt fuktig. Dersom tannen ikke må prepareres (f.eks cervikale defekter), må overflaten rengjøres grundig og emaljekantene slipes lett med en polerings-diamant. Områder nær pulpa må beskyttes med et egnet foringsmateriale basert på calcium hydroksyd.

3. Blanding

La materialet når romtemperatur før bruk.

DD Uni Bond D er dualherdende og må derfor appliceres øyeblikkelig etter blanding.

Når man bruker flaskeverksen:

Bland 1 dråpe av væske 1 med 1 dråpe av væske 2 på en blandepalett med en Engangsborste i 2 s (produserer en selvestende adhesiv).

4. DD Uni Bond D applikasjon

Appliser et ikke for tynt lag med adhesiv på emalje/dentin overflaten og gni materialet inn i tannoverflaten 20 s.

Merk: Den blandede bonding er lys-herdende, og skal derfor ikke eksponeres for intensiv behandlingslys. Behandlingslamper bør derfor dempes under applikasjon.

5. Tøring

Tørk adhesiv laget med en luftstrøm i minst 5 s.

6. Polymerisering**6.1 Direkte fyllinger****Lysherdende, selvherdende og dualherdende materiale**

Ved bruk av lysherdende materialer for sementering skal bondingen polymeriseres med blått lys (halogen- eller LED-lys) i 10 s.

6.2 Indirekte fyllinger**Lysherdende kompositter for sementering**

Ved bruk av lysherdende materialer for sementering skal bondingen polymeriseres med blått lys (halogen- eller LED-lys) i 10 s.

Selvherdende- eller dualherdende materiale for sementering

Ved bruk av selvherdende- eller dualherdende materiale for sementering, serger DD Uni Bond D også for utmerket adhesion uten lysherdning. DD Uni Bond D kan også polymeriseres i 10 s med blått lys (halogen- eller LED-lys), som et valgfritt steg.

Sementering av rotstifter

1. Giri dei ferdig blandede DD Uni Bond D (væske 1 og 2) inn i den okklusale overflate på konus og rot-kanal i 20 s. Blås solvent med oljefri luftstrøm i 5 s. Fjern overflodig materiale med en absorberende pinne eller strip. Bondingen skal ikke lysherdnes.

2. Etter å ha preparert rotstiften i henhold til produsentens instruksjoner, settes den inn i rotkanalen og sementeres med en egen sement. Sørg for å

få et lite overskudd med sement.

3. Lyshest i minimum 40 s for å fiksere rotstiften og herde DD Uni Bond D som er applisert på okklusale flater.

7. Sementering av Maryland-broer

Ved sementering av Maryland-broer må enten emaljen bli rubbet eller bli påført en syre-etsende gel for applikasjon av DD Uni Bond D. Selv-etsende bondinger er mindre effektive på oppretta emalje. Påføring av bonding på emalje som ikke er behandlet kan føre til marginal misfarging. For å oppnå maksimal adhesjon på emalje ved bruk av DD Uni Bond D i klasse III, IV, V og med lukking av diastema må disse behandles på forhånd.

Merknad, sikkerhetstiltak:

- Fenolholdige materialer, spesielt eugenol- og tymolholdige produkter innvirker på polymerisering av DD Uni Bond D. Unngå bruk av zinkoksid-eugenol sementer eller andre eugenolholdige materialer sammen med DD Uni Bond D.

- Unngå kontakt med munnhulen. Kontakt med DD Uni Bond D kan forårsake at den orale slimhinnen blir hvit som et resultat av koagulering av proteiner. Dette er en reversibel effekt og vil bli borte etter noen få dager.

- Dersom materialet er kommet i kontakt med øyne skal det skyllies godt med rikelig med vann og øyespesialist kontaktes.

- Våre merknader råd frifra deg ikke fra å kontrollere om produktene som leveres av oss, er egnet til den tiltenkte formålet.

Sammensetning (etter mengde):

Metakrylat fosforsyreveske, etanol, H₂O, BisGMA, HEMA, TEGDMA, TMPTMA, initiatører, stabilisatorer

Lagring:

Lukk DD Uni Bond D flaskene godt etter bruk og lagre de i stående stilling for å sikre at væsken renner tilbake i flaskene. Oppbevaring ved 4–23 °C. Ikke utsett DD Uni Bond D for direkte sollys eller arbeidslys. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.

Kassing:

Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

Meldepunkt:

Avgjørel tilfeller som dødsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelse-siko som er oppstått eller kunne ha oppstått i forbindelse med bruk av DD Uni Bond D, må rapporteres til produsent og de ansvarlige myndighetene.

Merknad:

Korte rapporter om sikkerhet og klinisk virkemåte for DD Uni Bond D kan lastes ned fra den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

RO ROMÂNĂ**Instrucțiuni de folosire****[MD] UE Dispozitiv medical****Descrierea produsului:**

DD Uni Bond D este un sistem adeziv cu polimerizare duală, autogravat, îmbunătățit cu nanoparticule pentru realizarea unei adeziuni puternice și durabile în substanța dentară și materialele de restaurare foto, auto și cele duale care să încidă marginala perfectă.

Cu acest adeziv practic ce conține 2 componente se elimină necesitatea etapei de gravare separată, obținând aceleasi proprietati de adeziune ca și la sistemele adezive cu gravare separată. DD Uni Bond D tolerăza umiditatea reziduală și poate fi folosit ca și sistem adeziv universal cu toate tipurile de materiale compozite, compomeri și ORMOCEERI.

Indicații:

- Restaurări directe folosind materiale compozite cu polimerizare auto sau duală și reconstituire de bonturi
- Restaurări directe cu materiale fotopolimerizabile de tip composit/ compomer/ORMOCER
- Cimentarea pivotilor radiculari cu ajutorul cimenturilor compozite cu polimerizare de tip auto sau duală
- Restaurări indirecte prin aplicarea cimentului compozit cu polimerizare de tip auto sau duală pentru adeziunea incrustațiilor de tip inlay, onlay, coroane și punți.

Contraindicații:

DD Uni Bond D conține acizi organici, metacrilat și BHT. Dacă se cunoaște o hipersensibilitate (alergie) la aceste substanțe continue se va renunța la utilizarea DD Uni Bond D.

Grupa țintă de pacienti:

DD Uni Bond D se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește vîrstă sau sexul.

Caracteristicile de performanță:

Caracteristicile de performanță ale produsului corespund cerințelor utilizării conform și normalor aplicabile cu privire la produs.

Utilizator:

Utilizarea DD Uni Bond D este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul medicinii dentare.

Utilizarea:**Aplicarea:****1. Prevenirea contaminării:**

Un câmp uscat de lucru este esențial pentru aplicarea stratului de material pentru restaurare. Evitați contaminarea cu sânge sau salivă. Este recomandată utilizarea unui sistem de digă.

2. Prepararea cavitatei:

Prepararea cavitatei se efectuează conform tehnicii de restaurare adezivă. Spălați foarte bine cavitatea. Îndepărtați excesul de umezeală cu ajutorul unui

jet de aer slab. A nu se usca complet dentina. Suprafața dentinară trebuie să rămână ușor umedă. Dacă dințele nu a fost preparat (ex: defect în zona cervicală) suprafața dentară trebuie curățată bine și marginea cavityi trebuie abrazată cu o freză de sfieră diamantată. Zonele din imediata apropiere a canerei pulpare trebuie protejate prin aplicarea unui material de bază cu conținut de hidroxid de calciu.

3. Mixarea:

Înainte de utilizare se va aduce materialul la temperatura camerei. DD Uni Bond D este un sistem adeziv cu polimerizare duală aşadar trebuie aplicat imediat după mixare.

4. Aplicarea adezivului DD Uni Bond D

Aplicați adezivul într-un strat cu grosimea de la nivelul smalțului/dentinei și masă suprafetei dintelui timp de 20 sec. Atenție: Adezivul amestecat este fotopolimerizabil, astfel acesta nu trebuie expus la o lumină ambientală puternică. Lumina lămpii de lucru trebuie diminuată pe totă perioada aplicării.

5. Uscare

Aplicați un jet de aer pe stratul adezivului pentru o durată de cel puțin 5 sec.

6. Polimerizare

6.1 Restaurare directă
Materiale de restaurare cu polimerizare foto, auto și duală

Stratul adeziv trebuie să fie polimerizat cu ajutorul unei lămpi de polimerizare cu lumină albăstră (de tip halogen sau LED) pe timp de 10 sec atunci când se utilizează materiale de restaurare cu polimerizare foto, auto și duală.

6.2 Restaurare indirectă
Materiale compozite fotopolimerizabile pentru cimentare

Stratul adeziv trebuie să fie polimerizat cu ajutorul unei lămpi de polimerizare cu lumină albăstră (de tip halogen sau LED) pe timp de 20 sec atunci când se utilizează materiale de cimentare fotopolimerizabile.

Materiale de cimentare cu polimerizare auto sau duală
Prin folosirea materialelor de cimentare cu polimerizare auto sau duală

Prin folosirea materialelor de cimentare cu polimerizare auto sau duală produsul DD Uni Bond D oferă o adheziune excelentă fără fotopolimerizare. DD Uni Bond D deosebinte poate fi polimerizat timp de 10 sec cu ajutorul unei lămpi de polimerizare cu lumină albăstră (de tip halogen sau LED) acesta fiind opțional.

Materiale compozite fotopolimerizabile pentru cimentare

Stratul adeziv trebuie să fie polimerizat cu ajutorul unei lămpi de polimerizare cu lumină albăstră (de tip halogen sau LED) pe timp de 20 sec. Îndepărtați materialul în exces prin tamponare cu ajutorul unor conuri absorbante din hârtie. A nu se folosească stratul adeziv.

2. După prepararea pivotoului radicular, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, introducă pivotul în canalul radicular folosind un material de cimentare adecvat. Scopul este de a obține un mic surplus de cement.

3. Pentru a fixa pivotul radicular fotopolimerizat cimentul pentru cel puțin 40 sec și polimerizații DD Uni Bond D aplicație pe suprafata ocluzală.

7. Sfaturi privind cimentarea pivotului de tip Maryland

Pentru cimentarea pivotului de tip Maryland smalțul trebuie să fie abrazat sau gravat cu un acid fosforic de tip gel înaintea de aplicarea adezivului DD Uni Bond D, mărturie răbdătoare.

Materialele adezive auto gravante sunt mai puțin eficiente dacă suprafața de smalț este nepreparată. Aplicarea materialului adeziv pe un smalț ce nu a fost spălat sau bisecțat poate duce la decolorarea zonei marginale.

Pentru a obține o adeziune optimă cu DD Uni Bond D, smalțul trebuie preparat anterior în cavitatele de clasa III, IV, V și în cazurile de încidere a diastemei.

Indicații, măsuri de precauție:

- Substanțele fenolice, în special cele care conțin eugenol sau timol, inhibă polimerizarea materialului DD Uni Bond D. Din aceasta cauză evitați folosirea cimenturilor pe bază de eugenat de zinc sau alte materiale care conțin eugenol în combinație cu DD Uni Bond D.
- Evitați contactul cu mucoasa orală. Contactul cu DD Uni Bond D poate cauza albirea mucoasei orale ca urmare a coagulației proteinelor. Aceasta este un efect reversibil, care dispără în cîteva zile.

- În cazul contactului cu ochii călății bine cu apă și consultați un oftalmolog.

- Indicații și/sau consiliere noastră nu vă exoneră de obligația de a verifica dacă preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare prevăzute.

Compoziție (in ordine descrescătoare):

Composição (segundo conteúdo na ordem decrescente):
Éster de ácido fosfórico metacrilato, etanol, água, BisGMA, HEMA, TEGDMA, TMPTMA, iniciadores, estabilizadores

Armazenamento:

Feche os frascos de DD Uni Bond D firmemente após cada utilização. Armazene os frascos na vertical para assegurar o retorno do líquido. Armazenamento a 4 °C - 23 °C. Não exponha DD Uni Bond D à luz solar directa nem à luz do reflector. Não utilizar depois de expirar o prazo de validade.

Eliminação:

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigação de notificação:

Ocorrências graves como morte, deterioração temporária ou permanente grave do estado de saúde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco para a saúde pública, que ocorreram ou poderiam ter ocorrido em combinação com DD Uni Bond D devem ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes.

Nota:

Os resumos de segurança e desempenho clínico de DD Uni Bond D estão disponíveis na base de dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

FI SUOMI

Käyttöohjeet

[MD] EU Lääkinvälinen laite

Tuotekuvaus:

DD Uni Bond D on kaksoskotteteinen itse-etsava sidosaine vahvistettuna nanopartikkelleilla, joiden avulla saadaan aikaiseksi kestävä sidos hammasaineiksi ja valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteisen täytemateriaalin kanssa ilman reunauvotoja. Tämä kaikki yhdessä, all-in-one, adhesiivi sisältää kaksi komponenttia, jotka eliminoinut erilisen etsausvalineen ja sitä saavuttaen yhtä hyviä adhesiivimainuuksia kuin total-etch sidosaineilla.

DD Uni Bond D sieltää jäännöskosteutta ja voidaan käyttää universalisti kaikkein valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteisten yhdistelmämuovien, kompoomeerien ja ORMCERien kanssa.

Käytööihet:

- Suoriin restoraatioihin kemiallis- ja kaksoskotteteisten täytemateriaalien ja pilareiden kanssa
- Suoriin restoraatioihin valokotteteisten/kompoomeerien/ORMCER-pohjaisten yhdistelmämuovien kanssa
- Kinnittettävässä juurikanavasta/juureva kaksos- tai kemialiskotteteisen yhdistelmämuovisementtiin kanssa
- Epäsuoriin restoraatioihin; applikoitessa kaksois-/kemialiskotteteista yhdistelmämuovisementtiä kinnittettävässä inlayt, onlayt, kruunut ja sillat

Vasta-aiheet:

DD Uni Bond D sisältää organisia happoja, metakrylaatteja ja BHT:tä. Mikäli potilaan tiedetään olevan yliherkkä (allerginen) näille DD Uni Bond D aineosille, tuotetta ei saa käyttää.

Potilaskohderyhmä:

DD Uni Bond D voidaan käyttää kaikilla potilailla ilman ikääntä tai sukupuoleen liittyviä rajoituksia.

Suorituskyky:

Tuotteen suorituskyky on käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten ja asianomaisten laitenormien mukaisia.

Käytäjät:

DD Uni Bond D käyttäävät hammaslääketieteellisen ammattikoulutuksen saaneet käytäjät.

Käyttötapa:

1. Kuivaus:
Työn alla oleva aulae on tärkeä kuivata myöhempää restauroatiota varten. Vältä kaviteen kontaminointumista syljen tai veren kanssa. Kofferdamkumin käytöön on suositeltavaa.

2. Preparointi

Preparoi kaviteetti noudattaen yleisiä adhesiivi restauroatio täytötekniikoita. Huuhtelee kaviteetti huollettavasti. Poista ylimääräinen kosteus ilmapuustaimen avulla. Älä kuvaa liikaa dentiiniä. Dentiinin pinta pitäisi jäädä hieman kosteaaksi. Mikäli hammastaa ei ole preparoitu (esim. kervikalidefektit) tulisi pinta puhdistaa huollettavasti ja kiihreuna tulisi karhentaa viimeistelymantilla. Pulpan läheisyydessä olevat alueet tulisi suojaata sopivalla kalsiumhydroksidipohjaisella linerillä.

3. Sekoitanninen

Anna materiaalin lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä. DD Uni Bond D on kaksoskotteteinen ja se tulee applikoida välittömästi sekoittamisen jälkeen.

Käyttettävässä pulloversiota:

Annoste yksi tippu kumpaankin nestettä 1 ja 2 sekotuskuppiin ja sekoita niitä keskenään. Kertakäytöinen harja ja avulla noin 2 s ajan (valmistaakseen itse-etsavan adhesiivin).

4. DD Uni Bond D: n applikointi

Applikoit paksuudeltaan keskisuuri adhesiivikerros kiihteeseen/dentiiniin ja hiero sitä hampaana pintaan 20 s ajan. Huom! Sekoitettu sidosaine on valokotteteinen, joten sitä ei saa altistaa ympärioville valolle. Toimenpiteessä käytettävä valistus pitäisi himmentää applikointin ajaksi.

5. Kuivaus

Kuivaad adhesiivikerrosta ilmapuustaimella 5 s ajan.

6. Valokovetus:

6.1. Suora restauroatio

Valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteiset materiaalit

Polymeroi sidoskerros sinisellä valolla (halogenivalolla tai LED-valolla) 10 s ajan käytettäessä valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteisia materiaaleja.

6.2. Epäsuori restauroatio

Valokotteteiset kiinnitysmuovit

Sidoskerroksessa kovetetaan sinisellä valolla (halogenivalolla tai LED-valolla) 10 s ajan käytettäessä valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteisia materiaaleja.

Kemiallis- ja kaksoskotteteiset kiinnitysmateriaalit

Applikoitessa kaksois- tai kemialiskotteteisia materiaaleja, DD Uni Bond D mahdollistaa erinomaisen adhesiion ilman valokovetusta.

DD Uni Bond D voidaa myös valokovetataa 10 s ajan sinisellä valolla (halogenival LED valolla) valinnaiseksi.

Juurikanavaston kiinnittäminen:

1. Hiero sekoittuva DD Uni Bond D:tä (nestee 1 ja 2) pilarin okklusaalipinnalle ja juurikanavaan 20 s ajan applikaattorilla. Levitä liuote ilmapuustamaalla oljittomällä ilmalla 5 s ajan. Poista ylimäärät taputellemalla ne pois imukyviseillä paperilla. Älä valokoveta sidoskerrosta.

2. Sen jälkeen kun olet käsittelyt nastan valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisään aseta juurikanavanasta käytäneen siihen tarkoitukseen sopivaa kiintymismateriaalia, tavoitteena oili, että jäisi hieman materiaalin ylimäärä.

3. Valokovetaa 40 s ajan kiintymättäksesi juurikanavanasta paikoilleen ja koveta DD Uni Bond D, mikäli applikoitetaan okklusaalipinnalle.

7. Ohjeet kiintymättäessä Maryland siltoja

Kiintymättäessä Maryland siltoja, kille tulee joko karhentaa tai käsittää fosforietsaushappogeeliillä ennen DD Uni Bond D:n käyttää.

Itse-etsavatut sidosavat ovat vähemmän tehottaan paroimattomaan kiihteeseen sidottetessa. Jos kihlettä ei ole pohjustettu tai särämytä niin sidosaineen lisäys voi johtaa reunoon varjäntymiseen. DD Uni Bond D:llä saavutetaan optimaaliset sidosarot kiihteeseen kaviteetiluokki III, IV, V ja diastemien sulkuemissa, kun kiihteen prearioointi tehdään etukäteen.

3. Mieszanie

Przed użyciem ogrzać materiał do temperatury pokojowej.

DD Uni Bond D ma podwójny mechanizm wiązania, dlatego należy go nakładać bezpośrednio po zmieszaniu.

W przypadku wersji w buteleczce:

Mieszać 1 kropelę płynu Liquid 1 i 1 kropkę płynu Liquid 2 na podkładce do mieszania za pomocą korkówka Jednorazowy pędzelek przez około 2 sekundy (uzyskując w ten sposób samowtrawiający system wiążący).

4. Nakładanie preparatu DD Uni Bond D

Nalożyć na szkliwo/żebiń warstwę systemu wiążącego o średniej grubości i wciąć go po powierzchnię zęba przez 20 s.

Wskazówki: Zmieszany system wiążący jest światłoutwardzalny, dlatego należy unikać kontaktu z intensywnym światłem. Zaleca się przyznieć lampę zabiegową podczas aplikacji.

5. Suszenie

Rozdmuchać warstwę systemu wiążącego przez 5 s przy użyciu lekkiego strumienia powietrza.

6. Polimeryzacja

6.1. Odbudowa metodą bezpośrednią

Materiały światłoutwardzalne, samopolimeryzujące i podwójnie wiążące W przypadku stosowania materiału światłoutwardzalnego, samopolimeryzującego lub podwójnie wiążącego należy polimeryzować warstwę systemu wiążącego przy użyciu niebieskiego światła (lampy halogenowej lub LED) przez 10 s.

6.2. Odbudowa metodą pośrednią

Światłoutwardzalne cementy kompozytowe

W przypadku stosowania cementów światłoutwardzalnych należy polimeryzować warstwę systemu wiążącego przy użyciu niebieskiego światła (lampy halogenowej lub LED) przez 10 s.

Cementy samopolimeryzujące lub podwójnie wiążące

W przypadku stosowania cementów samopolimeryzujących lub podwójnie wiążących system DD Uni Bond D zapewnia doskoną adhezję bez konieczności polimeryzacji za pomocą światła. Można także opcjonalnie naświetlać preparat DD Uni Bond D za pomocą niebieskiego światła (lampy halogenowej lub LED) przez 10 s.

Cementowanie cieków korzeniowych

1. Wciąć wymieszaną preparat DD Uni Bond D (zmieszane płyny 1 i 2) w powierzchnię okluzyjną podbudowy i ścięgi kanalu korzeniowego przez 20 s z pomocą aplikatora. Rozdmuchać powietrzem przez 5 s w celu odparowania rozpuszczalnika. Usunąć nadmiary materiału za pomocą papierowego saszetka. Nie polimeryzować warstwy systemu wiążącego za pomocą światła, samopolimeryzujących oraz podwójnie wiążących bez przecieku brzegowego. Ten materiał typu wszystko-w-jednym (all-in-one) zawiera dwa składniki, dzięki którym można wyeliminować oddzielną etap wytrawiania przy zachowaniu takich samych właściwości adhezyjnych jak systemy przygotowane do stosowania w technice całkowitego wytrawiania (total etch).

2. Zgodnie z zaleceniami producenta przygotowany wkład korzeniowy należy mocować na odpowiedni cement mocujący, przy zachowaniu niewielkiego nadmiaru cementu umieszczyć w kanale korzeniowym.

3. Aby utwardzić zamocowany wkład i utwardzić DD Uni Bond D w części koronowej należy polimeryzować min. 40 s.

7. Porada dotycząca cementowania mostów typu Maryland

W przypadku cementowania mostu typu Maryland należy przed nalożeniem preparatu DD Uni Bond D schropować powierzchnię szkliwa lub wytrawić ją za pomocą kwasu fosforowego.

Samowtrawiające systemy wiążące mniej skutecznie działają na nieopracowaną powierzchnię szkliwa. Nalożenie systemu wiążącego na szkliwo, które nie zostało schropowane lub ścigte, może prowadzić do przebarwiania brzegów uzupełnienia. Dla uzyskania przy pomocy materiału DD Uni Bond D optymalnej adhezji należy w przypadku ubytków klasy III, IV i V oraz w przypadku zamknięcia diastemów przygotować wcześniej szkliwo.

Informacje dodatkowe, środki ostrożności:

- Wypełnienia kompozytowe lub odbudowa zrebu zęba metodą bezpośrednią z samopolimeryzujących lub podwójnie wiążących materiałów kompozytowych - Wypełnienia wykonywane metodą bezpośrednią ze światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych, komporerów lub ORMCERów - Mocowanie wkładów lub cieków korzeniowych za pomocą cementów kompozytowych podwójnie wiążących lub samopolimeryzujących - Wypełnienia wykonywane metodą pośrednią; w połączeniu z cementami

kompozytowymi podwójnie wiążącymi lub samopolimeryzującymi do osadzania wkładów, nakładów, koron i mostów

Przeciwskazania:

DD Uni Bond D zawiera kwasy organiczne, metakrylany i BHT. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu DD Uni Bond D należy zrezygnować z jego zastosowania.

Grupa docelową pacjentów:

DD Uni Bond D może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich wieku i płci.

Właściwości:

Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produkcyjnych.

6.3. Epäsuori restauroatio

Sidoskerros kovetetaan sinisellä valolla (halogenivalolla tai LED-valolla) 10 s ajan käytettäessä valo-, kemiallis- ja kaksoskotteteisia materiaaleja.

6.4. Valokovetus

DD Uni Bond D voidaa myös valokovetataa 10 s ajan sinisellä valolla (halogenival LED valolla) valinnaiseksi.

6.5. Właściwości:

Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produkcyjnych.

6.6. Użyciokonkurencja:

DD Uni Bond D jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne.

6.7. Zastosowanie:

1. Osuszanie:

Za pomocą sekoittuva DD Uni Bond D:tä (nestee 1 ja 2) pilarin okklusaalipinnalle ja juurikanavaan 20 s ajan applikaattorilla. Levitä liuote ilmapuustamaalla oljittomällä ilmalla 5 s ajan. Poista ylimäärät taputellemalla ne pois imukyviseillä paperilla. Älä valokoveta sidoskerrosta.

2. Sen jälkeen kun olet käsittelyt nastan valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisään aseta juurikanavanasta käytäneen siihen tarkoitukseen sopivaa kiintymismateriaalia, tavoitteena oili, että jäisi hieman materiaalin ylimäärä.

3. Valokovetaa 40 s ajan kiintymättäksesi juurikanavanasta paikoilleen ja koveta DD Uni Bond D, mikäli applikoitetaan okklusaalipinnalle.

7. Ohjeet kiintymättäessä Maryland siltoja

Kiintymättäessä Maryland siltoja, kille tulee joko karhentaa tai käsittää fosforietsaushappogeeliillä ennen DD Uni Bond D:n käyttää.

Itse-etsavatut sidosavat ovat vähemmän tehottaan paroimatt

Dental Direkt DD Uni Bond D

HU MAGYAR

Használati utasítás

MD EU Orvostechnikai eszköz

Térmelekérés:

A DD Uni Bond D kettős kötésű, fényrekötő, önszavazó bond, melyet nanorézszelekkel erősítettek meg, annak érdekében, hogy jobb kötődés jöjjön létre a fog anyaga és a fényrekötő tömörnyag között, kitűnő szál zárádék mellett. Az „all-in-one“ adhezív két komponensből áll. Külön savazásra nincs szükség. A DD Uni Bond D alkalmazásával ugyanolyan jó tapadási eredményeket kapunk, mit a „total-etch-bondok“ használata esetében.

A DD Uni Bond D jól tűri a visszamaradt nedvességet. minden olyan esetben általánosan használható, ahol fényrekötő, önkötő, vagy kettőskötésű anyagból készítünk tömést: kompozitok, kompozerek, ORMOCERek.

Javallatok:

- Önkötő vagy kettős kötésű kompozit restaurációk és csontfelépítés
- Fény rekötő kompozit / kompozit / ORMOCERek alapú restaurációk
- Gyökérsapok rögzítésére kettőskötésű vagy önkötő kompozitokkal
- Indirekt restauráció beragasztására kettős kötésű vagy önkötő kompozitokkal, inlay, onlay, koronák és hidak beragasztása.

Ellenjavallatok:

A DD Uni Bond D szerves savakat, metakrilátot és BHT-t tartalmaz. A DD Uni Bond D-en összetevővel szembeni ismert tulérvénykesség (allergia) esetén nem használható fel.

Beteg célcsoport:

A DD Uni Bond D minden beteg esetében korra és nemre vonatkozó megkötelesek nélkül alkalmazható.

Teljesítmény jellemzők:

A termék teljesítmény jellemzői megfelelnek a rendeltetés szerint követelményeknek és a vonatkozó termékszabványoknak.

Felhasználók:

A DD Uni Bond D csak szakképzett fogászati személyzet használhatja.

Felhasználás:

1. Torkning

Mivel fényrekötő tömörnyagokat használunk a munkaterület száritása kívána. Kerülni kell a vérel, nyálal való érintkezést. Kofferdam izolálás használata ajánlott.

2. Preparáció

A kavítás kialakítása hasonlóan történik, mint az adhezív technikák alkalmazásánál. Alapsalon le kell öblíteni, majd a visszamaradt nedvesség feleslegét övatosan olajmentes levegő ráfűjtésével távolítsuk el, de ne szárítsuk túl a dentit. A dentin felszíne kissé nedves maradhat.

Ha a fogat nem kell preparálni, (pl.: nyaki kopásnál) a felszínt ügynacsak meg kell tisztítani és a zománcszéleket gyémántfurival ferdére kell csiszolni. A pulpaközeli részekben alálelélezhet alkalmazni kalcium-hidroxidálapot alábéleléssel.

3. Keverés

Használattól előtt várja meg, amíg az anyag szabahőmérsékletre melegszik. A DD Uni Bond D kettős kötésű, az összekerülés után azonnal alkalmazni kell. Ha az üveges kiszerelést használjuk keverjük össze 1 - 1 cseppet az 1-es a 2-es üvegen lévő folyadékból a keverő tálkában a Egyszer használatos ecsetre applikátor segítségével és kb. 2 másodperc elteltevel alkalmazható az önszavazó adhezív.

4. A DD Uni Bond D alkalmazása

Vigyűnél fel egy közelépes végtagról adhezív réteget a zománc/dentin határra, valamint a fogszínékre és mintegy 20 másodpercig maszírozunk be azt. Figyelem! A kettős kötés a körményeti fény hatására könnyen beindulhat, ezért ügyelni kell arra, hogy túl erős megvilágításnak ne tegyük ki!

5. Száritás

Levegővel száritásuk legalább 5 másodpercig.

6. Polimerizáció

6.1 Direkt restaurációk esetén

Fény- ön- és kettős kötésű anyagok alkalmazásakor

A ragasztó réteget polimerizáljuk (halogén vagy LED lámpával) 10 másodpercig.

6.2. Indirekt restaurációk esetén

Fény-kötő kompozitok használatakor

A ragasztó réteget polimerizáljuk (halogén vagy LED lámpával) 10 másodpercig. Ön-vagy kettős kötésű anyagok használatakor a DD Uni Bond D kiváló adhéziót biztosít polimerizációs lámpa használata nélkül is, azonban kiegészítő lépésként még lehet világítani 10 másodpercig ebben az esetben is.

Gyökérsapok beragasztása

1. Maszírozuk az összekerült DD Uni Bond D-t (1. és 2. folyadékok) a ragofelszínen a csonton vagy a gyökér csatornában 20 másodpercig egy applikátor segítségével. Terítjük szét olajmentes levegő segítségével 5 másodpercig. Az anyagfelesleget távolítsuk el. Ne lámpázuk meg a ragasztó réteget.

2. Mielőtt előkészített a gyökérsapot a gyártó előírásainak megfelelően, helyezze be a gyökérscsatornába egy megfelelő ragasztó cement használataval, mint a ReBilda DC vagy Bifix QM (lásládás megfelelő használatai utasítást). A cél az, hogy kis cementfelesleg megjelenjen. 3. Lámpázza legalább 40 másodpercig, hogy rögzítse a gyökérsapot és

polimerizálja a ragofelszínen applikált DD Uni Bond D-t.

7. Tanácsok Maryland hidak beragasztásához

A Maryland hidak ragasztásánál a zománcot meg kell csiszolni, vagy foszforsavas géllel kondicionálni a DD Uni Bond D alkalmazás előtt. Az önszavazó ragasztóanyagok kevésbé hatékonyak az előkészítések zománcfelszíneken. A ragasztóanyag túl vastag felvitelle a nem megfelelően előkészített felszínen szélfelületekkel okozhat.

A DD Uni Bond D-vel történő optimális ragasztás elérésének érdekekében a zománcot kell először előkészíteni a III. és V. osztályú kavításoknál és diastema zárasnál.

Megjegyzések, övvétekedések:

- Fenol vegyületek, különösen az eugenol és thimol tartalmú anyagok megzavarhatják a DD Uni Bond D polymerizációját, ezért ne használjon cink-oxid-eugenol cementet, vagy más eugenol tartalmú cementet a DD Uni Bond D -val együtt.

- Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést. A DD Uni Bond D a fehérjék koagulációjához miatt okozhatja a szájnyálkahártya kiféredését. Ez a reverzibilis hatás néhány napon belül enyhül.

- Szembe kerülés esetén alaposan mosza ki vízzel és keressen fel szemorvost. - Utmutatóink és/vagy tanácsaink nem mentesítik Önt az alól, hogy ellenőrizze az általunk szállított készítményeknek a szándékolt alkalmazási célokra való megfelelőségeit.

Összetétel (csökkenő tartalom szerint):

Metakrilát-foszforsav-észter, etanol, víz, BisGMA, TEGDMA, TMPTMA, inicitátor, stabilizátorok

Tárolás:

A használattól után azonnal szorosan zárjuk le az üveg tetjet! Függőlegesen tároljuk, hogy a folyadék ne tudjon kifolyni. Tárolja 4 °C-23 °C között.

A DD Uni Bond D-t ne érje közvetlen napfény, vagy erős mesterséges fény. A lejárati idő után ne használja fel.

Ártalmatlanítás:

A termék ártalmatlanítása a helyi hatósági előírások szerint történik.

Jelentési kötelezettség:

Az DD Uni Bond D alkalmazásával kapcsolatos olyan, ténylegeten vagy esetlegesen felmerülő súlyos eseményeket, mint a beteg, a felhasználó vagy más személyek halála vagy egészségi állapotának ideiglenes vagy tartósan súlyos romlása, illetve a súlyos közigészsgyűgi veszély, be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóság számára.

Megjegyzés:

A DD Uni Bond D biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről rövid jelentések általános rendelkezésre az Európai Orvostechnikai Eszközök Adatbázisában (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

SV SVENSKA

Bruksanvisning

MD EU Medicinteknik produkt

Produktbeskrivning:

DD Uni Bond D är ett dualhärdande självetsande bondingmaterial förstärkt med nanopartiklar för kreativ och permanent bonding mellan tandsubstans och ljus-, själv- och dualhärdande kompositer utan marginal läckage. Denna alt i ett adhesiv består av 2 komponenter, vilket eliminera behovet av separat etningssteg, men ändå uppnår samma adhesiva egenskaper som totaltetsprepares.

Information, försiktighetsåtgärder:

- Fenol substanser, speciellt preparerarne innehållande eugenol eller tymol, interfererar med härdningen av DD Uni Bond D. Undvik användning av cement med zinkoxidegenol och andra eugenolhaltiga material i kombination med DD Uni Bond D.

- Undvik kontakt med den orala mjukvävaden. Kontakt med DD Uni Bond D kan orsaka vitfärgning av den orala mjukvävaden som resultat av koagulering av proteiner. Detta är en reversibel effekt som avtar inom några dagar.

- Vid kontakt med ögon, skölj noggrant med riktigt med vatten och konsultera ögonspecialist.

- Direkta själv- eller dualhärdande kompositrestaureringar och pelaruppgång

- Direkta ljushärdande komposit/compomer/ORMOCER baserade restaureringar

- Fixering av pins eller stift i rotkanal med dual- eller själv-härdande kompositcement

- Indirekta restaureringar; med användning av dual- eller självhärdande kompositcement för bonding av inlägg, onlays, kronor och broar

Kontraindikationer:

DD Uni Bond D inte innehåller organiska syror, metakrylater och BHT. DD Uni Bond D ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot något av innehållet.

Patientmålgrupp:

DD Uni Bond D kan användas för alla patienter utan begränsning av ålder eller kön.

Prestandaegenskaper:

Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål samt gällande produktstandarder.

Användare:

Användningen av DD Uni Bond D utförs av användare med professionell utbildning inom tandmedicin.

Användning:

1. Torrläggning:

Ett torrt arbetsområde är väsentligt för den efterföljande appliceringen av restaureringen. Undvik kontaminerings med blod och saliv. Användning av kofferdam rekommenderas.

2. Förberedelse:

Förbered den förberedelse till att använda DD Uni Bond D för att få en god grund för att applicera.

3. Användning:

Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för DD Uni Bond D finns i Europeiska unionens databas för medicintekniska produkter (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

och emaljkanten ruggas upp med en finirdiamant.

Pulpanára områden ska skyddas med en passande calciumhydroxidliner.

3. Bländning

Värmt upp materialet till rumstemperatur innan användning. DD Uni Bond D är dualhärdande och måste därför appliceras omedelbart efter blandning.

Vid användning av flaska:

Blanda en droppa av vätska 1 med en droppa av vätska 2 på ett blandningsblock med en Engangsperf i ca 2 s (ger en självsändande adhesiv).

4. Applicerar av DD Uni Bond D

Applicera adhesiven i ett medeltjockt skikt på emalj/dentin och grugga in den i tändytan i 20 s.

Obs: Den blandade bondingen är ljushärdande och ska därför inte utsättas för intensivt omgivande ljus. Operationslampan ska dämpas under appliceringen.

5. Torkning

Torka adhesiven i minst 5 s med luftbläster.

6. Polymerisering

6.1. Direkt restaurering

Ljus-, själv- och dualhärdande material

Bondingskitet måste polymeriseras med blåljus (halogen eller LED ljus) i 10 s

Obs: Den blandade bondingen är ljushärdande och ska därför inte utsättas för intensivt omgivande ljus. Operationslampan ska dämpas under appliceringen.

6.2. Indirekt restaurering

Torka adhesiven i minst 5 s med luftbläster.

7. Kontraindikationer:

DD Uni Bond D obsahuje organické kyseliny, metakrylaty a BHT. Pri známych precipitivnoch lachotách (alergiach) na tieto zložky DD Uni Bond D je nutné upustiť.

8. Pokyny, bezpečnostné opatrenia:

- Fenolové látky, najmä prípravky obsahujúce eugenol a tymol, rušivo vplývajú na proces vytvádzania prípravku DD Uni Bond D. Preto je potrebné vyhnúť sa použitiu zinkoxid-eugenolových cementov alebo iných materiálov obsahujúcich eugenol v spojení s prípravkom DD Uni Bond D.

- Upevnenie koreňových čap

